

DACROLUB® 10

BOLETIM TÉCNICO

REPRODUÇÃO PROIBIDA - CÓPIA CONTROLADA

CONFERE ÀS PEÇAS ROSCADAS VALORES DE COEFICIENTE DE ATRITO CONSISTENTES

DACROLUB® é um selante orgânico em base aquosa. Pode ser aplicado sobre os revestimentos **GEOMET®** e **DACROMET®**, onde o coeficiente de atrito de peças roscadas pode ser reduzido e controlado.

DACROLUB® 10 está disponível em três versões: incolor, azul e verde.

O Top Coat a ser aplicado irá depender da especificação a ser utilizada:

- Aparência: **DACROLUB® 10L** - Incolor
DACROLUB® 10B - Azul
DACROLUB® 10G - Verde
- Filme seco lubrificado;
- As combinações de **GEOMET®** e **DACROLUB® 10** são particularmente adequadas para fixadores, pois proporcionam excelentes propriedades de montagem;
- Por sua facilidade de aplicação, as versões coloridas de **DACROLUB® 10** podem ser utilizadas para fins de identificação;
- Revestimento de custo competitivo.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

DACROLUB® 10 é aplicado em peças já revestidas com o Base Coat por simples imersão e centrifugação. Peças maiores podem ser revestidas por imersão, seguido por escorrimento e/ou centrifugação.



**NOF METAL COATINGS
SOUTH AMERICA**



DACROLUB® 10

BOLETIM TÉCNICO

REPRODUÇÃO PROIBIDA - CÓPIA CONTROLADA

CURA

Para atingir a cura adequada do revestimento é necessário que o substrato metálico atinja uma temperatura de $180 \pm 5^\circ\text{C}$. O tempo de permanência na temperatura indicada é de 15 ± 2 minutos.

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Salt Spray de acordo com ASTM B-117. Não influencia as propriedades de resistência à corrosão dos Base Coats **GEOMET®** ou **DACROMET®**.

GERAL

DACROLUB® 10 é fornecido pronto para uso. É necessário manter agitação e filtração contínua durante sua utilização para assegurar um revestimento uniforme.

VANTAGENS DA APLICAÇÃO

- Ausência completa de fragilização por Hidrogênio
- Valores de Coeficiente de Atrito constantes
- Dispersão aquosa
- Atende aos requisitos REACH
- Atende às diretivas europeias 2000/53/CE e 2002/95/CE

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- MERCEDES-BENZ (DBL 9440.43/.89)
- FIAT Group (Cap. 9.57513)
- VDA 235-203
- VW Group (TL245)



**NOF METAL COATINGS
SOUTH AMERICA**

R.00 - 01/08/2013

NOF METAL COATINGS SOUTH AMERICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rua Minas Gerais, 85 - Vila Oriental - Diadema - SP - Brasil
Telefone: +55 (11) 4071-5651 FAX: +55 (11) 4071-4118
e-mail: info@nofmetalcoatings.com
www.nofmetalcoatings.com